Spettabile

KLINGER GmbH

Richard Klinger Str.37

D 65510 IDSTEIN

Data, 12 Dicembre 2016
RP n° **714/2016**
Rif. Ns. Offerta del 26.10.2016

Camp. ricevuto il 27.10.2016 Data inizio prove: 03.11.2016 Data fine prove: 12.12.2016

R A P P O R T O D I P R O V A

Oggetto: IDONEITA' AL CONTATTO CON ACQUA POTABILE, SECONDO IL **D.M. 174 DEL 06.04.2004,** DI UNA MESCOLANZA IN GOMMA DENOMINATA **"SUNAFLEX T 9641"**

Mescolanza		**SUNAFLEX T 9641**	**Metodi di prova**	**Valori richiesti**
Liquido simulante e condizioni di prova		Contatto statico in acqua distillata per 24 ore a 40°C	DM 06.04.04 n.174 Allegato III c Sezione 1/A	
Migrazione globale	mg/dm²	1,62	DM 06.04.04 n.174 Allegato III c Sezione 1/B	≤ 8
Migrazione specifica dei tiurami	mg/ dm²	Non rilevabile (≤ 0,02)	DM 21/03/73 All.IV Sez. 3.1	≤ 0,2
Caratteristiche organolettiche dell'acqua (colore, odore, sapore)		Inalterate	DM 06.04.04 n.174 Articolo 2	Inalterate

KLINGER

COMMENTO

Sulla base della formulazione fornita dal Committente e sulla base dei risultati ottenuti si attesta che la mescolanza in gomma denominata **"SUNAFLEX T 9641" è idonea** al contatto con acqua potabile secondo il **D.M. 174 del 06.04.2004**.

Il campionamento è stato eseguito a cura del Committente.

I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione del Laboratorio.

L'OPERATORE, E. Badomer

IL DIRETTORE, F. Negroni

20098 San Giuliano Milanese - Via privata Cadore 13 - Tel. (02) 98.80.443 - Fax (02) 9828.1241 - Part.IVA e C.F. 07629280962